

REGULOWANA PRZYŁBICA OCHRONNA



Przyłbica wykonana z lekkiego przezroczystego materiału typu PETG zapewniająca ochronę twarzy i komfort noszenia.

Waga: 130g

Wysokość osłony: 200mm

Kąt ochrony: 180 stopni

Regulowany obwód głowy

Zapewnia wygodną odległość osłony od nosa

Regulacja oporu uchylenia

Piankowa wyściółka na czoło

Wysoki stopień przezroczystości



PRODUKT 100% POLSKI

Karta techniczna osłony

Specyfikacja	Norma	Jednostki	TUPET PETG
			Najcieńsza bazbarwna przezroczysta płyta do reklamy - dostępna od 0,5mm Doskonała odporność chemiczna Doskonała udarność - alternatywa dla PMMA HI Materiał nierozprzestrzeniający ognia Dopuszcznie do kontaktu z żywnością Możliwość aplikacji na zewnątrz (wyłącznie wersja PETG UV) Doskonała obróbka mechaniczna: cięcie, gięcie na zimno (do gr. 2,5mm)
Ciężar właściwy	ISO 1183-1	g / cm ³	1,27
Współczynnik odbicia światła	ASTM D-542		1,57
Przepuszczalność światła (1 mm)	ASTM D-1003	%	88
Wytrzymałość na rozciąganie	ISO 527-2 / 1B / 50	Mpa	53
Wydłużenie do rozerwania	ISO 527-2 / 1B / 50	%	26
Współczynnik sprężystości podłużnej E	ISO 527-2 / 1B / 1	MPa	2200
Sztwność	ISO 178	MPa	79
Twrdość M/R skala Rockewlla			-/115
Udarność bez karbu (wg Charpy'ego)	ISO 179 / 1fU	kJ / m ²	Nie pęka
Punkt mięknięcia wg Vicata (10N)	ISO 306	°C	83
Punkt mięknięcia wg Vicata (50N)	ISO 306	°C	78
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	ISO 75-2	x10 ⁻⁵ /°C	6,8
Temperatura pracy			-40 ~60
Palność (0,5 – 10 mm)	EN 13501-1		B-s1 d0
Dostępne wymiary			gr 0,5 - 3mm 1250x2050; 1,1-15mm 2050x3050
Odporność chemiczna			
Olej mineralny			Wysoka
Olej roślinny			Wysoka
Aceton			Zła
Kwas octowy			Standardowa
Woda			Wysoka
terpentyna			Wysoka
Amoniak			Zła
Detergenty			Wysoka
Etanol			Wysoka
Benzyna			Wysoka
Gliceryna			Wysoka
Metanol			Standardowa
Toluen			Zła

Kontakt:

504 148 528

rafal.kwinta@zdz.krakow.pl